

Produktdatenblatt

Mehrschichtplatten Laubholz

Holzarten	Birke, Esche, Eiche, Buche gedämpft, Red Alder, Hard Maple
Qualitäten	A/B, Füllung A/A
Längen	850 / 950 / 1300 / 1650 / 1800 / 2050 / 2200 / 2400 mm
Breite	2050 mm
Stärken	A/B 20,5 mm Füllung A/A 24,0 mm Sonderstärken auf Anfrage möglich.
Verleimung	AW 100 nach ÖN B8003 bzw ÖN B8024, EN13353, E1
Stärke der Decklamellen	6,75 mm Stärke
Verpackung	Folienabdeckung, Umreifung mit den Stahlbändern inkl. Kantenschutz, Maße und Warenbezeichnung Einzelfolierung auf Anfrage möglich (Aufpreis)
Abnahmebedingungen	Kurzlängen im gleichen Verhältnis immer mitgehend!
Holzfeuchte	6-9% im Auslieferungszustand
Paketgröße	20 Stück
Hinweise	Wir übernehmen keine Verantwortung bei falscher Anwendung und nicht fachgerechter Verarbeitung unserer Produkte. Laubholzplatten müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Besonders ist darauf zu achten, dass die Platten nur einem gleichmäßigen Raumklima entsprechend der Holzfeuchte ausgesetzt werden.

